

Ürün Adı / Product Name	BONUS TAŞ YÜNÜ PRIVATE 70			
Standart / Standard	TS EN 13162+A1 Binalarda kullanılan ısı yalıtım ürünü – Fabrika yapımı mineral yün (MW) ürünler – Özellikler / Thermal insulation products for buildings - Factory made mineral wool (MW) products - Specification			
Tanımı / Description	Taş yünü-Bazalt taşının 1350°C-1400°C'de eritilerek elyaf haline getirilmesi sonucu oluşan - ısı, ses ve yangın yalıtım ürünü / Mineral wool - Thermal insulation material formed by melting of basalt stone at 1350°C-1400°C into fiber - for thermal, sound and fire insulation product			
Yüzey Kaplama / Surface Facing	Alüminyum Folyo Kaplamalı / Covered with aluminum foil			
Kullanım Alanları / Area of Usage	PRIVATE serisi klima kanalları ve havalandırma kanallarında kullanılmaktadır. /The PRIVATE series are used in air conditioning and ventilation ducts.			
Ürün Özellikleri / Product Performance	Teknik Özellikler / Technical Characteristics	Test Metot / Test Method	Birim / Units	Değer / Value or Statement
	Kalınlık / Thickness / d	EN ISO 29466	mm	25-50
	Tolerans (Tolerances) - T4	-3% veya -3 mm; +5% veya +5 mm. - toleransta mutlak olarak büyük değer, + toleransta mutlak olarak küçük değer alınır. /-3% or -3 mm; +5% or +5mm. - absolute large value in tolerance, + absolute small value in tolerance.		
	Uzunluk / Length / l	EN ISO 29465	mm	1200
	Tolerans (Tolerances) ±2 %			
	Genişlik / Width/ b	EN ISO 29465	mm	600
	Tolerans (Tolerances) ±1,5 %			
	Gönyeden Sapma / Squareness/ S _b	EN 824	mm/m	max.5
	Yüzey Düzlüğü / Flatness/ S _{max}	EN ISO 29468	mm	max.6
	Yoğunluk / Density / D	EN ISO 29470	kg/m ³	70
	Tolerans (Tolerances) ±10 %			
	Isıl İletkenlik / Thermal Conductivity	EN 12667 EN 12939	W/m.K	0,035
	Isıl Direnç / Thermal Resistance / R _d	EN 12667	mm	25 30 40 50
		EN 12939	(m ² .K)/W	0,70 0,85 1,10 1,40
	Yangına Tepki Sınıfı / Fire Reaction Class	EN 13501-1	Euroclass	A1
	Kısa Süreli Su Absorpsiyonu / Short Term Water Absorption/ WS	EN ISO 29767	kg/m ²	≤1
	Uzun Süreli Su Absorpsiyonu / Long Term Water Absorption/ WL(P)	EN ISO 16535	kg/m ²	≤3
	Belirli sıcaklık şartlarında boyutsal kararlılık / Determination of dimensional stability under specified temperature	EN 1604	-	DS(70,-)
	Su Buharı Geçirgenliği / Water Vapour Permeability / MU	EN 12086	μ	1
	Hava Akış Direnci / Air Flow Resistance/ Afr	EN 29053	-	NPD
Depolama / Storage	Ürünler kapalı alanda stoklanmalıdır. Depolama alanı açık ise, paketlerin tüm yüzeyi mutlaka örtü ya da branda ile kapatılmalıdır. / The products should be stocked closed. If the storage area is open, the entire surface of the packages must be covered with cover or tarpaulin.			
	Ürün paketleri depolanacağı alanda su, rutubet ve güneş ışığından korunmalıdır. / Product packages should be protected from water, moisture and sunlight in the storage area.			
	Paketleri taşıma esnasında cilt, göz ve üst solunum sistemini koruyucu uygun iş güvenliği kıyafeti ve ekipmanları kullanılmalıdır. / Appropriate work safety clothing and equipment must be used to protect the skin, eye and upper respiratory system during transport.			
	Depolama alanında ürün paketleri yer ile direkt temas ettirilmemeli en az bir palet üzerine konulmalıdır. / Product packages should be placed on at least one pallet which should not be in direct contact with the ground at storage area.			
	Ürünler sevk edilirken üzerleri mutlaka branda ile örtülmelidir. / Products must be covered with a tarpaulin when shipped.			
	Ürünlerin üzerine pakete ve ürüne zarar verecek şekilde herhangi bir malzeme bırakılmamalıdır. / Do not leave any material on the products in such a way as to damage the package and the product.			
	Paletli ürünler üst üste konularak sevk edilmemeli ve depolanmamalıdır. / Palletized products should not be stacked and stored on top of each other.			
	Açılan ambalajlar çöpe atılmamalı, yerel yönetmeliklere uygun şekilde bertaraf edilmelidir. / The opened packages must not be disposed of and must be disposed of in accordance with the regulations.			